



BOLETÍN TÉCNICO

Pág: 1 de 2

Revisión: 4

Fecha emisión: 04/07/2019

Fecha revisión: 06/04/2026

Código: ANEXO-CC-05

ACRINAL M5 Resina de Impregnación

CARACTERÍSTICAS

NATURALEZA	:	Polímero acrílico en emulsión
ASPECTO	:	Líquido de color beige
CONCENTRACION	:	35 $\pm$ 1 % sólidos totales
VALOR pH (1:10)	:	5.5 $\pm$ 1 aproximadamente
SOLUBILIDAD	:	Miscible en agua
ALMACENAMIENTO	:	Bueno en condiciones normales

PROPIEDADES

Resina de impregnación con una excepcional capacidad de corrección del quiebre, mejora de la resistencia al desgarre y excelente esmerilado.

El **ACRINAL M5** es un poliacrilato de partícula fina que proporciona una película blanda y de buena flexibilidad.

Un especial balance de características físico-químicas en la emulsión del **ACRINAL M5** permiten conseguir penetración total y uniforme en la superficie del cuero, lo que elimina problemas durante el reesmerilado y prolonga la vida útil del papel.

APLICACION

Producto especialmente desarrollado para la impregnación y/o reimpregnación de cueros en los que se desee afirmar la flor, mejorar el quiebre o permitir lijados más profundos para disimular marcas, arañones u otros defectos a nivel de flor.

El **ACRINAL M5** es totalmente compatible con diferentes tipos de penetradores, lo cual hace posible

Tec. Responsable
Ing. Freddy Mora

Nota: La información aquí suministrada en lo que respecta a aplicación no constituye ninguna garantía ni tácita ni explícita, es de carácter informativo y orientativo. El usuario deberá hacer sus respectivas aplicaciones y verificar si se ajustan a sus objetivos y condiciones de uso.

	BOLETÍN TÉCNICO	Pág: 2 de 2 Revisión: 4 Fecha emisión: 04/07/2019 Fecha revisión: 06/04/2026 Código: ANEXO-CC-05
---	-----------------	--

conseguir excelentes resultados en la impregnación de diferentes tipos de piel.

La aplicación se puede realizar en máquina de cortina, máquina de rodillos, pistola Air-less o felpa de lana, siendo importante para obtener buenos resultados que la cantidad aplicada sea uniforme y suficiente para conseguir el efecto deseado.

RECOMENDACIÓN DE USO

- Impregnación 8 - 10% sólidos totales
- Reimpregnación 8% sólidos totales
- Cantidad a aplicar 20 - 30 gr/Pie2.

Tec. Responsable Ing. Freddy Mora	Nota: La información aquí suministrada en lo que respecta a aplicación no constituye ninguna garantía ni tácita ni explícita, es de carácter informativo y orientativo. El usuario deberá hacer sus respectivas aplicaciones y verificar si se ajustan a sus objetivos y condiciones de uso.
--------------------------------------	--