



ACRINAL ML

RESINA ACRÍLICA DE EXCELENTE PENETRACIÓN Y ANCLAJE

CARACTERÍSTICAS

NATURALEZA	:	Polímero acrílico en emulsión
ASPECTO	:	Líquido blanco azulado de olor característico
CONCENTRACION	:	20% (± 1) S.T.
VALOR pH (1:10)	:	4.5 aproximadamente
SOLIDEZ A LA LUZ	:	Excelente
RESISTENCIA AL METOXIPROPANOL	:	Excelente
DENSIDAD	:	1.00 - 1.01 gr/cc
VISCOSIDAD	:	10 - 12 Seg. (Copa Ford # 4)
SOLUBILIDAD	:	Miscible en agua a cualquier proporción
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO :		Buena en condiciones normales
PROPIEDADES DEL FILM:		Muy transparente Levemente amarillento Baja pegajosidad Semi-blando Muy elástico Muy flexible

ACRINAL ML es un ligante de partícula fina que por su especial capacidad de penetración y adherencia confiere una elevada flexometría en el terminado..

Tec. Responsable
Ing. Freddy Mora

Nota: La información aquí suministrada en lo que respecta a aplicación no constituye ninguna garantía ni tácita ni explícita, es de carácter informativo y orientativo. El usuario deberá hacer sus respectivas aplicaciones y verificar si se ajustan a sus objetivos y condiciones de uso.

	BOLETÍN TÉCNICO	Pág: 2 de 2 Revisión: 4 Fecha emisión: 04/07/2019 Fecha revisión: 06/04/2026 Código: ANEXO-CC-05
---	-----------------	--

Su elevada capacidad ligante, muy buena dispersión y extensibilidad, contribuyen a la formación de partículas de ligero espesor y transparentes que conservan el máximo aspecto natural del cuero.

Mejora la resistencia del acabado a las bajas temperaturas.

Excelente estabilidad en medios agua / solvente (etilenglicol, MEK, IPA, etc.)

APLICACIÓN

ACRINAL ML se aplica en acabados de vestimenta, tapicería y cueros plena flor que exijan naturalidad, transparencia, elasticidad, flexibilidad y en general cuando se requiera un buen comportamiento al batanado en seco.

En PREFONDOS para proteger el quiebre natural y para solucionar problemas de adherencia en acabados sobre plena flor y cueros fuertemente vegetalizados.

En capas puente para promover la adherencia del acabado sobre aplicaciones de cera o aceite (Oil Pull Up, Wax, Crazy Horse, etc.).

En cueros de flor corregida el **ACRINAL ML** se mezcla con resinas de buen lleno para mejorar la flexibilidad y la resistencia al frote en caliente del ac

Tec. Responsable Ing. Freddy Mora	Nota: La información aquí suministrada en lo que respecta a aplicación no constituye ninguna garantía ni tácita ni explícita, es de carácter informativo y orientativo. El usuario deberá hacer sus respectivas aplicaciones y verificar si se ajustan a sus objetivos y condiciones de uso.
--------------------------------------	--