



ACEITE PULL-UP 1080

GENERALIDADES

NATURALEZA	:	Mezcla de materias grasas especiales
ASPECTO	:	Líquido aceitoso amarillento de olor característico
VISCOSIDAD (25° C)	:	80 - 150 cps (Brookfield SPLD 2, 60 RPM)
DENSIDAD (25° C)	:	0,89 - 0,92
PH (SOL. 10%)	:	7,50 $\pm$ 0,5
SOLUBILIDAD	:	Soluble en solventes normales y emulsionable en agua
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO	:	Muy buena, pudiendo almacenarse indefinidamente a temperaturas no frías en extremo (sobre 4° C).

PROPIEDADES

ACEITE PULL-UP está indicado para trabajar cuero en el que se quiere lograr el conocido efecto "oil - pull up", con moderada penetración debido a su alta concentración, la misma que puede ser modificada por adición de solventes tipo etilenglicol.

ACEITE PULL UP es recomendado para cueros grasos Pull Up y Pull Up con resina.

PRODUCTO	1	2	3	APLICACION
ACEITE PULL UP	1000			Roller-pistola-felpa
				Reposo 6 horas
				Plancha lisa
Agua		780		
Aceite 1080		40		
RE 2008		40		

Tec. Responsable
Ing. Freddy Mora

Nota: La información aquí suministrada en lo que respecta a aplicación no constituye ninguna garantía ni tácita ni explícita, es de carácter informativo y orientativo. El usuario deberá hacer sus respectivas aplicaciones y verificar si se ajustan a sus objetivos y condiciones de uso.

	BOLETÍN TÉCNICO	Pág: 2 de 2 Revisión: 4 Fecha emisión: 04/07/2019 Fecha revisión: 06/04/2026 Código: ANEXO-CC-05
---	-----------------	--

Cera LC 90		100		
Pigmentos		10		
Complejos		20		1 X pistola suave

NOTA: Diluir el **ACEITE PULL UP 1080** en agua, agitar bien y proceder a añadir la resina, cera, pigmento y complejo.

Tec. Responsable Ing. Freddy Mora	Nota: La información aquí suministrada en lo que respecta a aplicación no constituye ninguna garantía ni tácita ni explícita, es de carácter informativo y orientativo. El usuario deberá hacer sus respectivas aplicaciones y verificar si se ajustan a sus objetivos y condiciones de uso.
--------------------------------------	--